

**株式会社 太陽工房**

〒141-0021 東京都品川区上大崎 2-10-34 シティコート目黒 1-101

Tel: 03-5423-6801 Fax: 03-5423-6802

E-mail: sales@violetta.com Url: http://www.violetta.com

お客様各位

株式会社 太陽工房  
代表取締役 須藤 誠


**太陽電池モジュール仕様書**  
**型式: SP8.0V50MA**

1. 適用範囲: この仕様書は、弊社が製作する下記太陽電池モジュールについて適用します。
2. 型式: SP8.0V50MA
3. 外形寸法: 縦 50mm 横 80mm
4. 重量: 約 22g
5. 種類: この太陽電池モジュールは、FR-4 耐紫外線エラストマー樹脂ポッティング・タイプです。
6. 構造:
  - 1) 太陽電池素子は、単結晶シリコンセルを使用します。
  - 2) 構造材は、1.0mm 厚黒色 FR-4 (耐熱ガラスエポキシ樹脂)を使用します。
  - 3) 充填材は、電池素子へのストレスを緩和するために適度の弾性を有し対候性の優れた、耐紫外線エラストマー樹脂を使用します。
  - 4) ワイヤーは、AWG#28、赤・黒単芯、長さ 1000mm を使用します。
  - 5) その他の使用材料は、対候性、信頼性の優れたものを使用します。
7. 電気的性能 出力特性: 基準状態: モジュール温度 25°C AM1.5 放射照度 1kW/m<sup>2</sup>

項目	出力値	性能
公称最大出力 (P <sub>m</sub> )	0.4W	90%以上 (JIS)
公称最大出力動作電流 (I <sub>pm</sub> )	50.0mA	
公称最大出力動作電圧 (V <sub>pm</sub> )	8.0V	
公称短絡電流 (I <sub>sc</sub> )	53.0mA	90%以上 (JIS)
公称開放電圧 (V <sub>oc</sub> )	9.4V	±10% (JIS)
8. 使用周囲温度: -30°C~80°C
9. 試験: 出荷品全数について、下記項目の試験を行います。
  - ・ 外観検査
  - ・ 寸法検査
  - ・ 出力特性試験
10. 出力保証期間: 2年 (JIS に認められた最大出力値(90%)の 90%を保証) 期待寿命: 10年以上
11. 一般事項: 仕様書の内容および定めのない事項について疑義が生じた場合には、別途協議させていただきます。

REV#	REVISION DESCRIPTION	DATE	APPROVED

DATE	CALCULATE POLYMER	ACTUAL POLYMER	SHOT TIME	SHOT	APPEED
02-Mar	9.5 ml				



CO/CUSTOMER: DESCRIPTION/PRODUCT:  
0.4W Solar Panel

# STUDIO DEL SOLE INC.

PRODUCT MODEL: FP-PNL-P080-0050F01  
SUBSTRATE: FR4 1.0mm  
SIZE: 80x85  
DWG. NO. P100302 REV. 01  
COLOR: BLACK

FILLENAME: PSLM 8.0-50  
CABLE AWG#: AWG#28 R/B S-WIRE  
DWG. BY: Peter 02-Mar-2010  
LENGTH: 1 m

APP. BY: SCALE: 1:1

UNIT: mm

Spec. tolerance: ±10% (VP, Ip)	
Cell: SCQ6M1620-B0078X0220	
Cell Efficiency: 16.2%	
MC	16
Voc	9.4
Vp	8.0
mA <sub>sc</sub>	53
mA <sub>p</sub>	50
W <sub>p</sub>	0.4
pcs	/
V	/
V	/
mA	/
mA	/
mA	/
W	/